

牌号	类型	pH值	固含量 (%)	MFFT (°C)	性能及应用	适用基材	品牌
ENCOR 2173	自交联丙烯酸乳液	7.0-8.0	40	43	快干、暖木效果、良好的耐化性和透明度。用于木器底漆及面漆	木器&家具	ARKEMA
ENCOR 2171	双固化丙烯酸乳液	7.0-8.0	43	44	自交联，也可与固化剂交联（1.3%，OH含量）；快干、透明度好、耐化性佳、对PU附着好；可用于2K水性底漆及面漆	木器&家具、塑料	ARKEMA
ENCOR 2711	阴 - 阳离子丙烯酸乳液	8.5-9.5	43	15	封闭性好（对单宁酸，烟碱阻隔性好）、抗老化性佳、对填料的包裹性好。用于户外封闭底漆，对油性PU漆、塑胶有很好的附着力。	木器&家具、塑料	ARKEMA
ENCOR 2229	碱溶胀丙烯酸乳液	4.0-5.0	50	10	Tg值18；流平性好、固含量高、对粉料的包裹性好。用于辊涂底漆，实色底漆及腻子。	木器&家具	ARKEMA
ENCOR 2718	UV光固化丙烯酸乳液	7.5-8.5	45	< 0	UV固化、耐化性好、易消光。用于木器哑光面漆，对ABS有良好的附着力。	木器&家具、塑料	ARKEMA
ENCOR 7605	水性聚乙烯蜡乳液	8.5-9.5	35	—	应用于纸张、木器面漆、皮革涂料中提高手感，不影响重涂。	所有水性涂料	ARKEMA